

Je nach Absprache können wir Ihnen folgende **Aluminium Legierungen** liefern:

EN-Norm	DIN-Bezeichnung (alt)	Zugfestigkeit RM (MPa)	Dehngrenze R _{Po2} (MPa)	Bruchdehnung (A%)
EN-AW-6060-T4	AlMgSi0,5 F13	120	60	16
EN-AW-6060-T64	AlMgSi0,5 F18	180	120	12
EN-AW-6060-T66	AlMgSi0,5 F22	215	160	8
EN-AW-6063-T4	AlMgSi0,5 F15	130	65	14
EN-AW-6063-T66	AlMgSi0,5 F25	245	200	8
EN-AW-6005A-T4	AlMgSi0,7 F18	180	90	15
EN-AW-6005A-T6	AlMgSi0,7 F27	255	215	8
EN-AW-6082-T4	AlMgSi1 F21	205	110	14
EN-AW-6082-T5	AlMgSi1 F28	270	230	8
EN-AW-6082-T6	AlMgSi1 F31	290	250	8